

CEMENTO COLA

Fecha: 30/05/2018

NOMBRE COMERCIAL: Cemento Cola COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Producto	En polvo
Aspecto	Blanco
Curado	Temperatura ambiente
Campo de aplicación	Colocación de azulejos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cemento Cola Compact Fix, presentado en forma de polvo micronizado. Producto especialmente indicado para la colocación de azulejos.

PROPIEDADES Y USOS

Recomendado para la colocación de azulejos, sobre fondos de base cementosa, siempre y cuando los soportes sean fuertes, consistentes, estén libres de polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir una buena adherencia.
Rendimiento de 5,0 - 5,5 Kg/m².

SOPORTES

Exclusivamente sobre soportes cementosos.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

Almacenamiento

Duración: al menos 12 meses, desde su fecha de fabricación.
Mantener el producto en lugar seco y fresco, en envases originales debidamente cerrados.



Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Modo de empleo:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir agua y mezclar hasta conseguir una pasta consistente y homogénea.
Aplicar con llana normal o dentada, sobre el soporte. Colocar y ajustar la cerámica, dejando una junta de 3 a 5 mm y, presionar levemente antes de que el adhesivo comience a formar película. Comprobar la correcta humectación de las baldosas levantando al azar, periódicamente, alguna de ellas. Es aconsejable la colocación con junta de 3 mm en interiores y 5 mm en exteriores.
Limpiar las cerámicas con esponja húmeda antes del endurecimiento del adhesivo. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

Código	EAN	Cont.	Color	Envase	Unid.
45179	8425160451790	1,5 kg	Blanco	Caja	12



Agua de amasado
0.28 litros de agua por Kg de polvo.



Rendimiento de 1 Kg de material
0.2 m²



Clasificación al fuego
A1



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm.



Limpieza de los útiles
Al agua



Tiempo abierto tradicional
40 - 50 min



Tiempo de rectificación de la baldosa
10 - 20 min