

# COLA DE TUBERÍA PVC

**NOMBRE COMERCIAL:** Cola de tubería PVC COMPACT FIX

**PRESENTACIÓN**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tecnología          | Resina PVC                 |
| Tipo de química     | Resina PVC en solución     |
| Aspecto             | Incoloro                   |
| Componente          | Monoponente - Sin mezclado |
| Curado              | Temperatura ambiente       |
| Campo de aplicación | Unión                      |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Adhesivo en base a una resina de PVC en solución. Este producto es adecuado para tuberías de canalización de fluidos a presión y puede ser utilizado en uniones con holguras de hasta 0,6 mm. Está especialmente formulado para la unión de PVC rígido y flexible entre sí en tuberías, codos, manguitos, empalmes, etc, en trabajos de canalización, saneamiento, piscinas o riego. Cumple la norma UNE-EN 14814.

## CARACTERÍSTICAS DE CURADO

El proceso de curado depende de la temperatura y la humedad. Se recomienda esperar al menos 24 horas antes de someter las tuberías a presión. No es recomendable realizar uniones por debajo de 5°C. En caso de que fuera imprescindible, sería necesario realizar un acondicionamiento previo de las tuberías y materiales a pegar.

## ALMACENAMIENTO

El adhesivo puede ser utilizado dentro de los 24 meses a partir de la fecha de fabricación y en un lugar seco a una temperatura que oscile entre +5°C y +30°C. (En sus envases de origen, herméticamente cerrados).

| Código | EAN           | Contenido | Color    | Envase | Unidades |
|--------|---------------|-----------|----------|--------|----------|
| 45889  | 8425160458898 | 50ml      | Incoloro | Tubo   | 12       |
| 45890  | 8425160458904 | 125ml     | Incoloro | Tubo   | 12       |
| 45891  | 8425160458911 | 250ml     | Incoloro | Bote   | 12       |



## MODO DE EMPLEO

Los tubos deben ser biselados y desbarbados antes de realizar el encolado para asegurar una unión fuerte y duradera.

Limpiar las superficies a pegar. Las superficies deben estar secas antes de aplicar el adhesivo.

Agitar la COLA DE TUBERÍA COMPACT FIX antes de usar.

El adhesivo debe fluir lentamente de la brocha. Aplicar una capa uniforme de adhesivo, primero en el tubo interior y luego en la tubería exterior aplicando generosamente en la unión de la tubería.

Unir rápidamente las piezas y ensamblar los tubos y accesorios a tope sin girar, sujetando fuertemente hasta que el adhesivo comience a secar.

El tiempo abierto del adhesivo depende de la temperatura ambiente, pero se recomienda realizar la unión entre 2 y 5 minutos después de aplicado el adhesivo, dependiendo de las condiciones ambientales.