

MASILLA DE POLIURETANO

NOMBRE COMERCIAL: Masilla Poliuretano COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Tecnología	Masilla de Poliuretano
Tipo de química	Masilla de poliuretano
Aspecto	Blanco/Gris/Marrón/Negro
Componente	Monocomponente - Sin mezclado
Curado	Temperatura ambiente
Campo de aplicación	Sellado de juntas de dilatación en la construcción.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Masilla de poliuretano para sellar juntas de dilatación en la construcción, incluyendo las fachadas de los edificios. Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores.

Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Elasticidad permanente. Buena resistencia al envejecimiento y la intemperie. Se puede pintar. Muy buena resistencia mecánica. Resistente a la humedad después del curado.

CARACTERÍSTICAS DE CURADO

El proceso de curado depende de la temperatura y la humedad. La disminución de la temperatura ambiente durante 24 horas, después de la aplicación por debajo de la temperatura mínima de aplicación, puede afectar a la calidad y / o exactitud de la junta.

ALMACENAMIENTO

Fecha de producción y lote: ver impresión. Expiración: 12 meses después de la fecha de producción, en su envase de origen cerrado y almacenado en un lugar seco a una temperatura entre +5°C y +25°C.

SEGURIDAD

Contiene isocianatos. Consultar la información suministrada por el fabricante. Mantener fuera del alcance de los niños. Ficha de datos de seguridad disponible para los usuarios profesionales que lo soliciten.

Código	EAN	Cont.	Color	Envase	Unid.
46911	8425160469115	300ml	Blanco	Cartucho	12
46938	8425160469382	300ml	Gris	Cartucho	12
49140	8425160491406	300ml	Marrón	Cartucho	12
49228	8425160492281	300ml	Negro	Cartucho	12



CONDICIONES DE APLICACIÓN / DATOS TÉCNICOS

- Soporte: Seco, libre de polvo y grasa
- Temperatura de aplicación: +5°C a 40°C
- Tiempo de formación de piel: Hasta 100 minutos.
- Velocidad de polimerización: 3,5 mm / 24 horas
- Resistencia a la temperatura (después de secado): -30°C a +70°C.
- Deformación máxima admisible: +/- 25°C.

PELIGROS

H316: Causa irritación leve en la piel. H320: Causa irritación de los ojos. P264: Lavarse las manos y otras zonas expuestas concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consulta a un médico. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en un punto de recogida de residuos.

Equivalente a masillas  11FC.